

▪ ARLIBLOCK Nº17 para medianeras o particiones interiores

Características del material para arliblock nº17	
Material	ρ : densidad (kg/m ³)
Hormigón con árido de arcilla expandida	1500
Mortero	1800
Enlucido de yeso	1000

Especificaciones de los componentes del muro	U_H (W/m ² K)
Arliblock nº 17 + junta horizontal continua	1,33





Fig. 3: Distribución de temperatura y flujo de calor en la fábrica de arliblock nº17, junto con las escalas correspondientes.

Especificaciones de los componentes del muro	U_H (W/m ² K)
Arliblock nº 17 + junta horizontal continua + enlucido de yeso en ambos lados de la fábrica	1,23




Fig. 4: Distribución de temperatura y flujo de calor en la fábrica de arliblock nº17 revestida, junto con las escalas correspondientes.